

# МАСЛЯНО-ВОСКОВАЯ МАСТИКА “СИГМА-ТОРЕЦ ФИНИШ”

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

мастика предназначена для обработки торцов срубов деревянных домов, бань, беседок и других приусадебных строений.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

защитная мастика, на основе натуральных растительных масел и воска, для наружных работ. Защищает торцы от растрескивания, влаги и биоразрушений. Устойчива к воздействию УФ лучей. Тонируется в желаемый оттенок. Обработка выполняется легко.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой (влажность древесины не должна превышать 25%) и не мерзлой. При необходимости окрашиваемую поверхность очистить от загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие швы и трещины выровнять шпатлевкой для древесины.

Поверхность отшлифовать. Тщательно удалить пыль.

Для дополнительной защиты от биологического поражения рекомендуется предварительная обработка грунтовочными антисептиками серии «Сигма».

Для обновления потемневшей древесины, в результате воздействия атмосферных факторов, рекомендуется очистить поверхность при помощи кислородного отбеливателя «Сигма – Охуген».

Рекомендуемая минимальная температура нанесения состава от +15°C.

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Массовая доля нелетучих веществ – 90-95%

Вязкость: не менее 70с по ВЗ – 4

Плотность: 0,85 – 0,9г/см<sup>3</sup>

Запах: мягкий, после высыхания отсутствует



Артикул: 300

Расход: 90-120 г/м<sup>2</sup>  
на однослойное покрытие

## Чем наносить:



## Куда наносить:



## СОСТАВ:

натуральные растительные масла (льняное, подсолнечное, соевое, тунговое), олифа, натуральные воски, древесные смолы, терпентинное масло, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр.

## РАСХОД:

100-120г/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие. Расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа нанесения, а также квалификации мастера.



**ОБЪЕМ ТАРЫ: 30 мл., 125 мл., 500 мл., 1 л., 3 л.**

### **СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:**

мастику не разбавлять! Перед применением тщательно перемешать. При использовании колерованной мастики периодически перемешивать во время работы, т.к. пигменты имеют особенность оседать на дно тары.

Наносить тонким слоем на торцы при помощи кисти, щетки с жесткой щетиной или безворсовой ткани и равномерно распределить по поверхности. Через 20–30 минут удалить не впитавшийся масло – воск безворсовой тканью, при этом устраняются дефекты и ошибки, возникшие при нанесении. Оставить высыхать при хорошей вентиляции.

Второй слой нанести аналогичным способом.

Для обновления покрытия достаточно нанести один слой мастики, на очищенную от загрязнений поверхность.

Результат покраски будет зависеть от свойств и степени подготовки древесины, поэтому рекомендуется производить пробный выкрас образца.

Оттенок колерованной мастики зависит от исходного цвета древесины и может отличаться от стикера (обозначающего цвет) на таре.

### **СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

5 лет с даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном месте. Не боится замерзания. При отрицательных температурах не теряет своих свойств.

### **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**

24ч при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 50%. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

### **ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:**

по окончании работ инструмент промывают теплым мыльным раствором.

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:**

Хранить в недоступном для детей месте!

Использовать индивидуальные средства защиты. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности на рабочем месте.

Ветошь и другие текстильные материалы, пропитанные составом, после использования необходимо погрузить в емкость с водой из-за опасности самовозгорания.

### **УТИЛИЗАЦИЯ:**

сухую пустую тару необходимо утилизировать как бытовой отход.